

LOGICROOF BOND

КЛЕЙ КОНТАКТНЫЙ

LOGICROOF BOND (ARCTIC) Клей Контактный – специальный однокомпонентный клеевой состав, обеспечивающий высокую адгезию при приклеивании кровельной мембраны LOGICROOF V-GR FB (Fleece Back) к жестким теплоизоляционным плитам LOGICPIR CXM/CXM (со стеклохолстом), основаниям из бетона, цементно-песчаных стяжек, существующих битумных гидроизоляционных слоев.



На что обратить внимание? Преимущества:



ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ НАНЕСЕНИИ. Полная прочность сцепления с основанием достигается уже через 24 часа после монтажа. Часть аналогов требует обязательного двухстороннего нанесения клеевого состава: и на основание, и на мембрану, в противном случае, при одностороннем нанесении, показатели адгезии сильно снижаются.



ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРУГЛЫЙ ГОД. В зимнее время необходимо использовать зимний клеевой состав **LOGICROOF Bond Arctic** с температурой применения до -15 °С. Большинство продуктов позволяют производить работы до температур 0 °С.



МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД. Состав образует прочную поверхностную пленку и не впитывается во флисовую подложку ПВХ мембраны LOGICROOF V-GR FB. Клея, не имеющие способности к первичной полимеризации в виде поверхностной пленки, требуют увеличения расхода минимум в 2 раза, т. к. большая часть впитывается во флис.



НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОРОГОСТОЯЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ для нанесения. Клей наносится валиком с мелким ворсом, полностью ручным способом.



ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ полностью готов к применению и дает высокопрочное клеевое соединение без использования отвердителя. Двухкомпонентные клеи менее удобны в нанесении в виду меньшего открытого времени использования, а также более критичны к соблюдению технических рекомендаций производителя.

Физико-механические характеристики

Параметры	Значение
Внешний вид	Полупрозрачная жидкость
Плотность при 20 °С, г/см	0.85 – 0.88
Вязкость, сек	50-60
Прочность сцепления с основанием (с плитами PIR с кашировкой из стеклохолста), МПа	0.2
Открытое время (время отлипа), мин:	
- LOGICROOF Bond при температуре от +5 до +30 °С	2-7
- LOGICROOF Bond Arctic при температуре от -20 до +5 °С	2-7
Температура нанесения, °С:	
- LOGICROOF Bond	от +5 до +30
- LOGICROOF Bond Arctic	от -20 до +5
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80

Данные продукты Вы можете заказать, используя следующие ЕКН:

Наименование	ЕКН
LOGICROOF BOND Клей контактный, 5 л	570392
LOGICROOF BOND Клей контактный, 10 л	553058
LOGICROOF BOND ARCTIC Клей контактный – Зимний, 10 л	563209

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +30 °С. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Транспортировка

Клей транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при температуре от +5 °С до +30 °С в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке

Металлические канистры объемом 5 и 10 л.