


Назва товару:	Mastermax 3 CLASSIC тришарова супердифузійна гідроізоляційна підпокрівельна мембрана	
Дистриб'ютор:	ТОВ Мастерпласт Україна www.masterplast.ua	
Розміри:	1,5м*50м-75м ² /рулон	
Сфера використання:	При покрівлі з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною мембраною та покрівельним матеріалом). Також використовується у якості вітрозахисту у системах вентилязованих фасадів (у такому випадку важливо, щоб не було щілин, де матеріал може бути під впливом УФ-випромінювання). Може використовуватись для вторинного захисту від потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. Монтуюється з провисанням безпосередньо на теплоізоляцію.	
Матеріал:	Тришарова мембрана: паропропускна гідроізоляційна мембрана між двома шарами поліпропіленового флісу, бежевого кольору	

Властивості	Метод дослідження	Показник
Довжина рулону	EN 1848 - 2	50м (-)0%
Ширина рулону	EN 1848 - 2	150см (-)0,5% / (+)1,5%
Рівність	EN 1848 - 2	< 30 мм/10м
Вага	EN 1849 - 2	135 г/м ² (± 20г)
Вогнестійкість	EN 13501-1, EN ISO 11925-2	E
Водонепроникність	EN 1928; Method A	W1
Паропропускна здатність (Sd)	EN ISO 12572	0,02 м; (+0,03;-0,01) м
Міцність на розрив (уздовж/поперек)	EN 12311-1	180 N/5см (±20%) / 120 N/5см (±30%)
Подовження при максимальному зусиллі на розтяг (уздовж/поперек)	EN 12311-1	~90% / ~130%
Міцність на розрив цвяхом (уздовж/поперек)	EN 12310-1	110 N (±) 20% / 110 N (±) 20%
Стабільність розмірів (уздовж/поперек)	EN 1101	< 3% / < 3%
Гнучкість при низькій температурі	EN 1109	(-)30°C
Зміна властивостей після штучного старіння		
Водонепроникність	EN 1928	W1
Міцність на розрив (уздовж/поперек)	EN 12311-1	макс. 25% / макс. 25%
Подовження при максимальному зусиллі на розтяг (уздовж/поперек)	EN 12311-1	макс. 25% / макс. 25%
Інші властивості		
Стойкість до температури		(+)70°C
Стойкість до УФ-випромінювання		макс. 1 місяць

Правила зберігання:
В сухому приміщенні, захищеному від атмосферного впливу, особливо від сонячних променів та інших джерел тепла, а також від вологи та дощу

Гарантія виробника:
У відповідності з законодавством та умовами дистриб'ютора. Знання всіх необхідних правил застосування товару та пред'явлення рахунку є передумовою для можливих, майбутніх претензій. Вмонтована підпокрівельна мембрана не має залишатися без захисту більше часу ніж це насправді потрібно (максимум 2 тижні), тому до закінчення встановлення покрівлі, рекомендується застосування додаткової гідроізоляції (наприклад поліетиленової плівки) для забезпечення захисту від можливого протікання мембрани. ТОВ Мастерпласт Україна не несе відповідальності за пошкодження товару (такого, як протікання підпокрівельної мембрани) які виникли під час її встановлення. Будь-які пошкодження мають бути відремонтовані або замінені до завершення будівельних робіт!

Норми та стандарти:
EN 13859-1, EN 13859-2, Основи з проектування та встановлення підпокрівельних матеріалів (ÉMSZ, 2006)

Можлива небезпека:
Згідно з регламентом 1907/2006/EK не вимагає паспорт безпеки.

Дана технічна характеристика включає всі наявні знання по товару, але може змінюватися відповідно до нових знань або досвіду, що були отримані у ході використання даного товару. Так, як всі варіанти кінцевого використання товару не можуть бути спрогнозовані, то відповідальністю дизайнера або кінцевого споживача є впевнитися в придатності даного товару для певних, конкретних цілей.