

SWEETONDALE ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТУ

TU BY 790683385.017-2018

Мастика для гідроізоляції фундаменту



Опис продукції:

Sweetondale мастика для гідроізоляції фундаменту є повністю готовим до застосування матеріалом на основі нафтового бітуму, що містить технологічні добавки, мінеральні наповнювачі та розчинник.

Сфера застосування:

Sweetondale мастика для гідроізоляції фундаменту призначена для обмазувальної гідроізоляції конструкцій (бетонних, залізобетонних, металевих, дерев'яних та інш.), які заглиблюються в землю і контактують з вологим середовищем: фундаментів, паль і т.п.

Виконання робіт:

Роботи проводити при температурі від -10°C до +40°C. При температурі нижче +5°C мастику необхідно попередньо витримати при кімнатній температурі не менше доби.

Основні фізико-механічні характеристики:

Найменування показника	Од. виміру	Критерій	Значення	Метод випробування
Міцність зчеплення з основою:				
- з бетоном	МПа	не менше	0,1	ДСТУ Б В.2.7-84-99
- з металом			0,1	
- з деревом			0,1	
Водопоглинання протягом 24г, по масі	%	не більше	2	- -
Масова частка не летких речовин	%	в межах	75-90	ДСТУ ISO 3251:2015
Теплостійкість	°C	не менше	80	ДСТУ Б В.2.7-84-99
Умовна в'язкість	с	не менше	10	ДСТУ ISO 2431:2015
Гнучкість на брусі радіусом 5,0±0,2 мм при температурі 5 °C	-	-	тріщин немає	ДСТУ Б В.2.7-84-99
Водонепроникність протягом 10 хвилин при тиску 0,03 МПа	-	-	витримує	- -

Зберігання:

Зберігати в сухому, захищеному від сонячних променів місці, при температурі від -20 °C до +30 °C.

Гарантійний термін зберігання — 18 місяців.

Транспортування:

Мастикю транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах в один ряд по висоті відповідно до Правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду. Мастика повинна транспортуватися при дотриманні правил транспортування небезпечних вантажів.

Дані про упаковку:

Металеві євровідра 17 кг / 19кг / 3 кг.