



## ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ ТЕХНОНИКОЛЬ

СТО 72746455-3.1.8-2014 изм. №2

Рулонный кровельный самоклеящийся битумно-полимерный материал



### Описание продукции:

Гидроизоляцию плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ получают путем пропитки основы из полиэфира битумным вяжущим с добавлением СБС полимеров, с последующим нанесением на нижнюю сторону полотна самоклеящегося битумного слоя. Верхнее покрытие материала – сланец, нижнее покрытие – силиконизированная съемная пленка. С верхней стороны материал имеет продольную битумную полосу, защищенную силиконизированной съемной пленкой.

### Область применения:

Материал предназначен для устройства однослойного кровельного покрытия плоских неэксплуатируемых кровель зданий и сооружений.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Масса 1 м <sup>2</sup>	кг	±0,25	5,0	ГОСТ EN 1849-1-2011
Максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении	Н/50 мм	не менее	600/400	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Относительное удлинение в продольном/ поперечном направлениях	%	±10	25/25	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Гибкость при пониженных температурах на брусе R=15 мм	°С	не выше	-15	ГОСТ EN 1109-2011
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,01 МПа	-	-	абсолютная	ГОСТ EN 1928-2011, метод А
Теплостойкость	°С	не менее	100	ГОСТ EN 1110-2011
Прочность сцепления: с бетоном	МПа	не менее	0,2	ГОСТ 26589-94, метод А или ГОСТ 28574-2014
с металлом			0,2	
Потеря посыпки	%	не более	15	ГОСТ EN 12039-2011

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Предельные отклонения	Метод испытания
Длина	м	8	± 2 %	ГОСТ EN 1848-1-2011
Ширина	мм	1000	+5 %; -2 %	ГОСТ EN 1848-1-2011
Толщина	мм	4,2	± 10 %	ГОСТ EN 1849-1-2011

### Производство работ:

Укладка материала производится при среднесуточной температуре основания и наружного воздуха выше +10°С. При температуре от плюс 10 до плюс 15 °С материал выдерживать не менее 24 часов в теплом помещении при температуре от плюс 18 до плюс 23 °С и подавать на строительную площадку объемом, необходимым для монтажа на рабочем участке. Монтаж материала осуществляется согласно инструкции, приведенной на упаковке продукции. Материал не предназначен для наплавления.

### Хранение:

Рулоны материалов должны храниться рассортированными по маркам в вертикальном положении в один ряд по высоте в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от минус 35 до плюс 35 °С. Гарантийный срок хранения материала – 18 месяцев со дня изготовления.

### Транспортировка:

Транспортирование материалов следует производить в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте.

### Сведения об упаковке:

Рулоны скрепляются в нескольких местах скотчем, с последующей упаковкой в бумагу (пленку, коробку) с указанием сведений о выпускаемой продукции (паспорт). Поддон с рулонами упаковывается в термоусадочный пакет. Упаковка должна сохранять материал при хранении и транспортировке. Сохраняйте паспорт продукции в течение всего срока эксплуатации материала. Код ЕКН 462320.